

Erstatter: 2017-01-12

Dato: 2017-12-04

Cascol Indoor

Anvendes som blok-, fuge-, kant- og monteringslim på både bløde og hårde, vanskelige træsorter. Til emner der senere skal anvendes indendørs i tørre omgivelser.

- Hurtig
- Kort spændetid
- Slider ikke på skærende værktøj
- Lang lagringstid
- Opfylder EN 204, D2

TEKNISKE DATA

Produkttype: Trælim, hurtig PVAc lim

Basis: Polyvinylacetat dispersion

Farve: Gråhvid – transparent efter hærkning

Opløsningsmiddel: Vand

Vægtfylde: Ca. 1.080 kg/m³

Tørstof: Ca. 46-48 %

Viskositet: Ca. 8 000-16 000 mPa.s, Brookfield LVT, sp 6, 20 rpm, 25 °C

pH: 5-6

Anvendelsestemperatur: +10 °C - +70 °C. Ved varmeaktivering kan højere temperatur anvendes i kort tid.

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Lim på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres i lunken vand inden limen tørrer. Indtørret lim opløses med acetone eller sprit.

TRÆFUGTIGHED

5-14 % - bedst ved 7-10 %.

FORBEHANDLING

Begge limflader skal være rene og tørre samt være godt tilpassede. Hårde og fede træsorter skal være nyforarbejdede.

FORBRUG

Limmængden afhænger af hvor jævne og sugende træoverfladerne er, men som regel skal man påføre 60 - 200 g/m². Limmængden er som regel tilstrækkelig, når der kommer limperler til syne i fugen, når emnet sættes i pres.

PÅFØRING

Påfør limen med spartel, pensel eller rulle i et jævnt, ensartet lag. Ved limning af de mere sugende træsorter er det tilstrækkeligt at påføre lim på den ene flade, hvorimod hårde, fede træsorter kræver limpåføring på begge flader og ventetid, inden de sættes i pres for at undgå, at limen presses ud af fugen.

NB! Anvend ikke værktøj af jern, da det giver risiko for misfarvning.

VENTETID

Fyr/fyr: maks. 10 min.

De angivne vente- og spændetider er beregnet ved +20 °C, træfugt på 12 % og enkelt limpåføring 125 g/m². Ventetiden er tiden fra limpåføring til etablering af presstryk og er afhængig af limmængde, temperatur, luftens fugtighed og træets sugsevne.

SPÆNDETID

Pressetid: 5-10 min ved 20 °C.

Pressetiden øges væsentligt ved hårde og fede træsorter og kan variere fra 15 min. til nogle timer.

PRESSETRYK

0,1 - 1,0 Mpa = 1 - 10 kg/cm².

EMBALLAGE

100 ml

300 ml

750 ml

HOLDBARHED OG OPBEVARING

24 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.



BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk