

Erstatter: 2014-07-30

Dato: 2017-01-12

RX-Original

Transparent papirlim der anvendes til limning af papir, pap, fotos, træ, læder m.m.

- **Transparent limfuge**
- **Rynker ikke papiret**
- **Let og sikker påføring**

TEKNISKE DATA

Produkttype: Papirlim

Basis: Polyvinylacetat

Konsistens: Tyndtflydende

Farve: Transparent

Tørstof: 35 %

Vægtfylde: Ca. 910 kg/m³

Anvendelsestemperatur: +15 °C - +30 °C

Hærdetid: Ca. 10-30 min.

Limfugens bestandighed: God resistens mod vand og varme

RENGØRING

Ved arbejde med lim bør god renlighed overholdes. Sørg for god ventilation. Undgå hud- og øjenkontakt. Lim på huden fjernes med vand og sæbe eller håndrensemiddel. Hjælpe midler rengøres med acetone.

FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene og tørre.

REPARATION

Limen påføres tyndt og emnerne lægges sammen umiddelbart efter limpåføring. Ved limning af fotos påføres limen ekstra tyndt. Vent herefter 30 sekunder inde fotoet limes fast. Lim ikke fotos på begge sider i et album på samme dag.

NB! Lav altid en prøvelimning.

EMBALLAGE

85 ml

HOLDBARHED OG OPBEVARING

24 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.



Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk